

SUBSTANȚĂ DE PRIZĂ

Fină de culoare Albă deosebit de adezivă chiar și în strat subțire



TB01 este un produs fin de priză, pe bază de substanțe inerte atent selecționate cu granulometria de maxim 1,0 mm și celuloză de origine naturală.

TB01 este un produs recomandat în cazul suprafețelor deosebit de dificile, din punct de vedere al aderenței, suprafețe pe care nu se poate folosi mortarul normal.

TB01 are deosebită rezistență mecanică și o lungă durabilitate în timp.

TB01 nu se formează ca barieră în contactul cu vaporii, nu conține rășini sau solvenți.

Livrare: ambalat în saci de 30 kg

UTILIZARE

TB01 se utilizează ca substanță de priză pe orice fel de suprafață dificilă (ce absoarbe ușor apa, aspră, elastică) și pe care nu se poate utiliza mortarul obișnuit care ar putea să conducă la o slabă aderență.

TB01 se folosește ca substanță de priză pentru tavan, tencuieli degradate dar consistente, mortar cu probleme și în cazul în care se dorește refacerea unei suprafețe ce prezintă tencuielă dezlipită, de diverse compoziții și învechită.

TB01 se aplică pe orice fel de suprafață ce necesită o atenție deosebită și o pregătire prealabilă deosebită în vederea aplicării finisajului. **TB01** consolidează suprafețele favorizând lipirea straturilor succesive de suprafața respectivă.

TB01 poate fi vărut în mod succesiv sau lăsat la vedere fără a se vărui.

PREPARAREA AMESTECULUI

TB01 se prepară amestecându-l doar cu apă în următoarele cantități: circa 7 ÷ 8 litri /sac.

Prepararea amestecului poate fi făcută cu mâinile sau utilizând betoniera. Amestecul va trebui să aibă o consistența care să permită aplicarea sa cu ușurință pe suprafețele dorite, fără ca amestecul să fie lipicios sau să fie prea consistent. A se evita amestecarea produsului mai mult de 3 minute.

APLICARE

Prepararea suprafeței de lucru: **TB01** se aplică pe suprafețe curățate de părți inconsistente, de praf, eflorescențe, ulei sau eventuale urme de materie organică. În cazul tencuielilor fisurate asigurați-vă că suprafața este în stare bună și că părțile peretelui sunt stabile.

Suprafețe de lucru umede: Nu aplicați **TB01** pe suprafețe impregnate cu apă sau unde aceasta poate să vină în contact cu produsul în prima săptămână de la aplicarea acestuia, în vederea evitării unei slabe prize.

TB01 se aplică într-un strat subțire cu ajutorul mistriei de plastic sau metal și se finisează cu mistria de plastic sau cu buretele, cu pânză sau orice alt instrument special pentru efectuarea finisajului dorit.

INSTRUCȚIUNI

Protejarea de ger: Nu aplicați **TB01** la temperaturi mai mici de 5°C și protejați produsul de ger în primele 48/72 de la aplicarea acestuia. Nu se recomandă utilizarea de aditivi antiîngheț care ar putea modifica calitățile de modelare ale mortarului.

Temperaturi ridicate/suprafețe ce absorb ușor apa: În prezența temperaturilor ridicate sau a tencuielilor ce absorb ușor apa a se adopta măsurile necesare în vederea împiedicării unei uscări prea rapide ale produsului.

Aprovizionarea: Se recomandă aprovizionarea cu produsul **TB01** cu o cantitate suficientă pentru terminarea lucrării dorite în vederea evitării posibilității diferențelor cromatice între diversele aprovizionări datorate variațiilor cromatice ale materiei prime extrase din carieră.

SUBSTANȚĂ DE PRIZĂ**Albă Fină deosebit de adezivă chiar și în strat subire****DATE TEHNICE**

Granulația	de la 0 la 1,0 mm
Necesarul de apă	0,25 l/Kg (cca. 7÷8 l/sac)
Consum	16 Kg/(m ² cm)
Rezistența	3÷6 Kg/m ³
Rezistența la dezlipire	> 0,6 N/mm ²
Rezistență la împrăștierea vaporilor	μ = 11
Ph	> 10,5
Clasa de reacție la foc	A1

REZUMAT

Substanță fină de priză, de culoare albă, pe bază de substanțe inerte atent selecționate de tipul Tassullo TB01 ce se utilizează ca substanță de priză în cazul suprafețelor dificile netede sau dezlipite sau ce absorb foarte puțin apă, cu granulometria maximă de 1,0 mm, μ = 16, rezistență la dezlipire > 0.6 N/mm², pH>10.5, clasa A1 de reacție la foc.

Tassullo S.p.a.

via Nazionale, 157 38010 Tassullo (TN)
Tel: 0463/451506 Fax: 0463/451403
www.tassullo.it tassullo@tassullo.it



L'uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all'impiego previsto e l'assunzione delle responsabilità derivanti dall'utilizzo. I dati riportati sono ottenuti da misure di laboratorio. La TASSULLO S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici rinotati.