

TRATAMENTUL ANTISARE



TSALVP este un tratament antisare, lichid, incolor, utilizat la însănătoșirea zidărilor cu un conținut salin mediu sau ridicat.

Livrare: ambalat în cutii de 5 litri, de 10 litri și de 25 litri.

Depozitarea: 6 luni în cutii închise ermetic, la loc uscat, la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C.

UTILIZARE

TSALVP reacționează aspra speciilor saline prezente în apropierea zonelor de zidărie împiedicând extinderea și degradarea acestora asociată ciclurilor de cristalizare. Elimină problema apariției inflorescențelor saline fără a forma un film superficial ce nu lasă suprafața să respire.

TSALVP este un produs polimeric în solvant organic compatibil cu orice fel de suprafață de zidărie sau suprafețe pietroase, cu o mare capacitate de penetrare și o optimă rezistență la săruri.

TSALVP elimină problema migrării saline în prezența apei fără a-și diminua calitatea de a lăsa să transpire suprafața pe care a fost aplicat. După aplicarea **TSALVP** se pot utiliza tencuieli deumidificatoare fără a exista pericolul de a satura porozitatea suprafețelor de lucru.

PREPARARE

TSALVP nu necesită adăugarea nici unui alt produs pentru a putea fi utilizat.

APLICARE

TSALVP se aplică cu ajutorul pensulei sau stropindu-l (cu o slabă presiune) pe suprafețe pietroase uscate. Aplicarea trebuie repetată de mai multe ori, umez pe umez, până la saturarea suprafeței. Suprafața va trebui să fie curățată perfect, să nu prezinte inflorescențe saline; trebuie spălată în mod repetat cu apă curată înaintea aplicării produsului. Se recomandă îndepărtarea încrustațiilor și a mortarului inconsistent sau deosebit de degradat din cauza sărurilor. Aplicarea succesivă a ciclului de însănătoșire TLast-100, a unui mortar sau a unei tencuieli va trebui efectuată strat după strat fără a se lăsa să se usuce (imediat ce produsul TSAL VP a fost aplicat și nu mai este lucios) sau după câteva ore de la aplicare, după ce ați verificat absorbția apei pe suprafața de lucru, aplicând TLast-100 glet gros de nivelare sau un alt produs cu rol de punte de aderență.

INSTRUCIUNI

Pregătirea suprafeței: pe suprafața pe care se va aplica **TSALVP** se recomandă îndepărtarea prafului, a inflorescențelor saline, a părților inconsistente, urmelor de ulei, mușchi, funingine, material organic etc.

Suprafețe umede: evitați aplicarea produsului pe suprafețe umede sau direct expuse soarelui.

Temperaturi scăzute: nu aplicați produsul la temperaturi mai mici de 5°C. Tratamentul împotriva sării își reduce eficacitatea în prezența temperaturilor scăzute.

Evitați pauzele la aplicarea diverselor straturi de produs. Straturile se aplică unul după celălalt umez pe umez după ce prima mână a fost absorbită iar suprafața nu mai este lucidă.

Nu lăsați ca produsul **TSALVP** să intre în contact cu aerul sau umiditate din aer.

TSALVP este inflamabil și volatil: evitați apropierea flămei sau a surselor de căldură de suprafața pe care a fost aplicat produsul, nu fumați în timpul aplicării produsului, se recomandă aerisirea încăperilor în care a fost aplicat produsul.

Tassullo s.p.a.

via Nazionale, 157 38010 Tassullo (TN)
Tel: 0463/451506 Fax: 0463/451403
www.tassullo.it tassullo@tassullo.it



L'uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all'impiego previsto e l'assunzione delle responsabilità derivanti dall'utilizzo. I dati riportati sono ottenuti da misure di laboratorio. La TASSULLO S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.

TRATAMENTUL ANTISARE

DATE TEHNICE

Greutate	cca. 0,8 Kg/litrul
Consum	circa 0,5 litri / m ² (în funcție de capacitatea de absorbție a suprafeței)
Aspect	Incolor

REZUMAT

Tratament antisare cu deosebite capacități de penetrare, lichid, incolor, tip TASSULLO TSALVP, utilizat la imobilizarea sărurilor și la însănătoșirea suprafețelor pietroase sau/și a zidărilor cu un ridicat conținut salin fără a se modifica din punct de vedere al permeabilității la vapori, care se aplică prin stropire sau cu pensula (consum: aproximativ 0,5 l/m²). Greutatea specifică este de 0,8 kg/l. Acest tip de tratament antisare trebuie urmat de aplicarea ciclului de însănătoșire TLast-100 sau de aplicarea unui mortar ce lasa suprafața pe care a fost aplicat să respire pe bază de var natural nestins de tipul TASSULLO T30V sau T30S în urma aplicării unei punți de aderență de tipul TASSULLO TA02 sau TA04.

Tassullo s.p.a.

via Nazionale, 157 38010 Tassullo (TN)
Tel: 0463/451506 Fax: 0463/451403
www.tassullo.it tassullo@tassullo.it



L'uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all'impiego previsto e l'assunzione delle responsabilità derivanti dall'utilizzo. I dati riportati sono ottenuti da misure di laboratorio. La TASSULLO S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici rinotati.